

Mazanka біла декоративна моделююча маса для створення об'ємних гладких поверхонь в середині приміщень. Імітує фактуру натуральної глини. Тонується в широку кольорову гаму. Зберігає форму протягом тривалого часу, не тріщить, не дає усадки, легко піддається моделюванню та шліфуванню. Рекомендовано після висихання покрити захисним шаром, тому що покриття не є вологостійким

Технічні умови (ТУ): ТУ20.3-41413783-002:2019 «Компаунди водні декоративні»

Призначення: Для створення об'ємних гладких поверхонь в середині приміщень. Імітує фактуру натуральної глини

Властивості: Тонується в широку кольорову гаму. Зберігає форму протягом тривалого часу, не тріщить, не дає усадки, легко піддається моделюванню та шліфуванню. Рекомендовано після висихання покрити захисним шаром, тому що покриття не є вологостійким

Склад: Акрилова дисперсія, карбонат кальцію, тальк, вода, функціональні добавки. Не містить промислових алергенів згідно з Наказом МОЗ України № 99 від 02.03.2007 р. Не містить свинцю Вміст ЛОС А Т/WB, граничний вміст не перевищує 26 г/л.

Екологічність та безпека: Не містить розчинників та шкідливих емісій.
Не містить промислових алергенів згідно з Наказом МОЗ України № 99 від 02.03.2007 р.
Не містить свинцю.
Вміст ЛОС (летких органічних сполук): А1/WB, граничний вміст не перевищує 26 г/л.

**Технологія
нанесення:**

Перш за все необхідно підготувати основу, на яку планується наносити матеріал. Вона має бути сухою, чистою та здатною витримувати навантаження. Оброблена Adgesio Intro ра адгезійною ґрунтовкою. Перед застосуванням ретельно перемішати та нанести на поверхню яку оздоблюють потрібним шаром. (не більше 5см). За допомогою відповідного інвентаря тамадати їй відповідну текстуру та форму При потребі можна змочувати оброблювану масу невеликою кількістю чистої води. Після повного висихання (в залежності від товщини шару 1см 24 год при темп 20 с то вологості 70%) можна обробляти покриття шліфувальним папером 150-220. Для надання додаткової стійкості до механічних навантажень рекомендовано додатково обробити захисним покриттям. Використовувати спід пише продукт однієї партії. У випадку наявності матеріалу різних партій виготовлення, потрібно змішати його разом у необхідній кількості. Працювати при температурі навколишнього середовища та основи не нижче +5°C та

Технічні дані

Розхід:	1.5-2 кг/м ² на мм товщини шару
Об'єм:	15 кг
Масса нетто:	15 кг

**Застереження,
зберігання**

Заходи безпеки: працювати у належно провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. При потраплянні в очі чи на шкіру промити водою. Утилізувати, як побутові відходи. Робочий Інструмент після роботи промити водою та очистити за допомогою побутового мийного засобу

Зберігати в прохолодному місці та берегти від морозу. В оригінальному упакованні гарантований термін зберігання 24 місяці.

Утилізація:

Не зливати у каналізацію, водойми чи ґрунт.

Залишки утилізувати як будівельне сміття відповідно до законодавства.

Тара підлягає вторинній переробці.

Залишки після закінчення терміну придатності можна повернути на завод-виробник для утилізації

**Відповідність
стандартам:**

Відповідає вимогам Технічного регламенту затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 1394 від 02.10.2018 року.
Вимогам Директиви 2004/42/ЄС Європейського Парламенту
Відповідає вимогам Технічного регламенту затвердженого постановою Кабінету міністрів України №432 від 28.04.2021 року
Відповідає вимогам наказу МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 року.
Висновок ДСЄЕ № 122-18-11/1107 від 21 квітня 2019 року.
Дозволено до використання за призначенням МОЗ України.

**Виробник та
відповідність:**

Виробник: ТзОВ «Лаймстоун Україна», м. Львів,
вул. Липова Алея, 15.
Контакти: info@limestone.ua
Відповідність: Продукт відповідає Технічним регламентам України (Постанови №1394 та №432), Директиві 2004/42/ЄС та вимогам МОЗ. Має маркування CE

**Харчова
безпека:**

НЕ Є ХАРЧОВИМ ПРОДУКТОМ.