

Полімерна фінішна шпаклівка для створення ідеально гладких поверхонь на стінах та стелях всередині приміщень під подальше фарбування або нанесення декоративних штукатурок. Підлягає тонуванню в колір

**Технічні умови
(ТУ):**

ТУ У 20.3-41413783-002:2021
«Компаунди водні декоративні».

Призначення:

Для внутрішніх робіт.

Властивості:

Має високу білизну та відмінну пластичність. Легко наноситься «на здир», не тягнеться за шпателем та утворює щільну однорідну поверхню, що легко шліфується.

Склад:

Акрилова дисперсія, мінеральні наповнювачі, модифікуючі добавки.

**Екологічність
та безпека:**

Не містить промислових алергенів згідно з Наказом МОЗ України №99 від 02.03.2007 року.

Не містить свинцю.

Вміст ЛОС (летких органічних сполук): A1/WB,
не перевищує 26 г/л.

**Технологія
нанесення:**

Підготовка поверхні: Основа повинна бути сухою, чистою та міцною. Поверхні з високим рівнем поглинання попередньо обробити ґрунтом Limestone Intro.

Підготовка продукту: Перед нанесенням ретельно перемішати.

Спосіб нанесення: Наносити шпателем з нержавіючої сталі шаром до 1,5 мм. При необхідності допускається нанесення в кілька шарів після висихання попереднього.

Технічні дані	Розхід: 1,5–1,7 кг/м ² (при товщині шару 1 мм)
Застереження, зберігання та утилізація	Заходи безпеки: Працювати у належно провітрюваному приміщенні, в робочому одязі та рукавицях. При потраплянні в очі чи на шкіру промити водою. Харчова безпека: НЕ Є ХАРЧОВИМ ПРОДУКТОМ. Очищення інструменту: Після роботи промити водою та очистити за допомогою засобу Limestone Cleaner. Зберігання: У герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Берегти від морозу та прямих сонячних променів.
Утилізація:	Не зливати у каналізацію чи ґрунт. Залишки утилізувати як будівельне сміття. Тара підлягає вторинній переробці.
Відповідність стандартам:	Продукт відповідає Технічним регламентам України (Постанови №1394 та №432), Директиві 2004/42/ЄС та вимогам МОЗ.
Виробник:	Виробник: ТзОВ «Лаймстоун Україна», м. Львів, вул. Липова Алея, 15. Контакти: info@limestone.ua тел.: + 38 067 19 72 099